

CEWELD E 8018-B2

TYPE Basische Stabelektrode zum Schweißen von ähnlichen Cr-Mo legierten Stählen. (Typ 1Cr-0,5Mo ; E8018-B2)

ANWENDUNGEN CEWELD® E 8018-B2 ist eine basische Stabelektrode zum Schweißen von artgleichen Cr-Mo legierten Stählen. Sie wird eingesetzt zum Schweißen im Dampfanlagenbau, Anlagen- und Behälterbau, Entsorgungsanlagenbau, Kesselbau, Rohrleitungsbau, Wärmetauscherbau etc.

EIGENSCHAFTEN Die basische Umhüllung von CEWELD® E 8018-B2 gewährleistet einen geringen Gehalt an diffusilem Wasserstoff im Schweißgut (HD < 5 ml/100 g) sowie eine Ausbringung von 120 %. Sie ist für das Schweißen von mittellegierten Stählen geeignet und weist eine hohe Temperaturbeständigkeit bis 550 °C im Langzeitbereich auf.

KLASSIFIKATION

AWS	A 5.5: E 8018-B2
EN ISO	3580-A: E CrMo1 B 42 H5
F-nr	4
FM	3

GEEIGNET FÜR **Typ 1Cr0,5Mo, ISO 15608: ~5,1**
1.7205, 1.7218, 1.7225, 1.7228, 1.7254, 1.7258, 1.7262, 1.7335, 1.7337, 1.7350, 1.7354, 1.7357, 1.7728
13CrMoV42, 13CrMo4-4, 13CrMo4-5, 15CrMo3, 15CrMo5, 13CrMoV42, 15Cr3, 16MnCr5, 20MnCr5, 15CrMo5, 24CrMo5, 25CrMo4, GS-22CrMo5, GS-22CrMo54, GS 17CrMo5-5, 16CrMoV4, 42CrMo4, 42CrMo4V, 41CrMo4V,
ASTM A 182 Gr. F11 / F12; A 193 Gr. B7; A 213 Gr. T12; A 217 Gr. WC6; A 234 Gr. WP11; A335 Gr. P11, P12; A 336 Gr. F11, F12; A 426 Gr. CP12 ; A 199; A200; A 387 Gr A11 / 12

ZULASSUNGEN CE

SCHWEISSPOSITIONEN




TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES SCHWEISSMETALLS (%)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
	0.09	0.5	0.8	0.025	0.02	1.2	0.5

MECHANISCHE GÜTEWERTE	Heat Treatment	R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
					RT	-20°C	
	690°C±15°C 1h	520	610	23	120	60	HRc

RÜCKTROCKNUNG 400°C / 1 hr

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD E 8018-B2

E 8018-B2 2,5 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Vacuum	2,0	8720682050859

E 8018-B2 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Vacuum	2,0	8720682050866

E 8018-B2 4,0 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Vacuum	2,4	8720682050873