



CEWELD NiCro 625 Tig

TYPE Métal d'apport Tig pour le soudage de l'Inconel 625 et d'alliages similaires

APPLICATIONS Nicro 625 est développé pour le soudage et le revêtement d'alliages à base de nickel tels que l'alliage 625 ou matériaux similaires. Cet alliage peut également être utilisé pour le soudage d'alliages à base de nickel dissemblables entre eux, aux aciers alliés ou aux aciers inoxydables et pour l'assemblage des aciers super austénitiques à 6% de molybdène... Le Nicro 625 est le plus souvent utilisé dans l'industrie chimique, les équipements de contrôle de la pollution, les équipements marins, les composants de réacteurs nucléaires, les arbres de pompes. Également utilisé dans l'industrie aérospatiale pour les inverseurs de poussée, les tuyères de carburant, les post-brûleurs et les systèmes de combustion.

PROPRIÉTÉS Nicro 625 est un fil plein qui est nettoyé d'une manière très spéciale pour obtenir des soudures plus propres et de meilleure qualité avec un joint brillant et une excellente ductilité. L'utilisation à long terme à des températures de travail comprises entre 600°C et 800°C doit être évitée.

CLASSIFICATION

AWS	A 5.14: ERNiCrMo-3
EN ISO	18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
W.Nr.	2.4831
F-nr	43
FM	6

CONVIENT POUR **Ni 6625 / NiCr22Mo9Nb / 2.4831**
W.Nr: 1.4529, 1.4539, 1.4547, 1.4876, 1.4958, 1.5656, 2.4660, 2.4816, 2.4856, 2.4858,
 X1CrNiMoCuN20-18-7 - X10NiCrAlTi32-20 - X5NiCrAlTi31-20 - NiCr15Fe - NiCr22Mo9Nb - NiCr21Mo - X1NiCrMoCuN25 20 6 - X1NiCrMoCuN25 20 5 - NiCr21Mo - 8XNi9
ASTM: A 533 Gr1
UNS: S31254 - N08800 - N08810 - N06600 - N06625 - N08825 - N08926 - N08020
 Alloy 254SMO - Alloy 800 - Alloy 800H - Alloy 600 - Alloy 625 - Alloy 825 - Sanicro 28 - AL6XN - 6Mo

AGRÉMENTS TÜV: (12400)

POSITIONS DE SOUDAGE

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	Nb+Ta
0.08	0.07	0.4	21	65	9	0.5	3.8

Heat Treatment	R _{P0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
				RT	-196°C	
As Welded	460	750	32	110	70	HRc

ETUVAGE Non requis

GAS ACC. EN ISO 14175 I1



CEWELD NiCro 625 Tig

NICRO 625 TIG 1,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663418852
NICRO 625 TIG 1,2 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663418869
NICRO 625 TIG 1,6 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663418876
NICRO 625 TIG 1,6 X 914MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	4,54	8720663418883
NICRO 625 TIG 2,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663418890
NICRO 625 TIG 2,0 X 914MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	4,54	8720663418906
NICRO 625 TIG 2,4 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663418913
NICRO 625 TIG 2,4 X 914MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	4,54	8720663419040
NICRO 625 TIG 3,2 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663418920
NICRO 625 TIG 3,2 X 914MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	4,54	8720663418937